ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ООО НИИ «ИНИЦИАТИВА»

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21ИН01
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ _____ **Т.П. Скопина**

«___» _____ 2018 года

300045 г. Тула, ул. Кауля, 2-4,
телефакс (4872) 37-08-27
E-mail: iniciativa.05@mail.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 1529 от 11.09.2018


Заказчик	Общество с ограниченной ответственностью «СЕРКОНС», 115054, Российская Федерация, город Москва, Большой Строченовский переулок, дом 22/25, строение 1
Наименование продукции	Кирпич клинкерный
Производитель продукции	Общество с ограниченной ответственностью «СКРЯБИН КЕРАМИКА», 456410, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркульский район, село Кундравы, улица Больничная, дом 1
Дата получения образцов	18.04.2018
Сведения о предоставленных на испытания образцах	Кирпич клинкерный, пустотелый формата 1НФ, 250х120х65, в количестве 25 шт. №1-№25, образцы отобраны и представлены заказчиком
Регистрационные данные	№ 1370 № 1370.1.1-1370.1.5
Цель испытаний	подтверждение соответствия продукции требованиям ГОСТ 530-2012
Методы испытаний	ГОСТ 530-2012, ГОСТ 8462-85, ГОСТ 7025-91
Дата испытаний	21.04.2018- 17.08.2018

Результаты испытаний

Сведения об образцах		Дата испытания	Измеряемый показатель, (ИП), ед. изм.	Требования к ИП		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний
Регистрация ИЛ -	Маркировка заказчика			Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8
1370.1.1-1370.1.5	1-25	21.04.2018-17.08.2018	Отклонение от номинальных размеров по длине, мм	ГОСТ 530-2012	250±4	ГОСТ 530-2012	- 4; -3; -4; +4; -4; -3; -4; +4; -3; -3; -4; -3;-3;-2; -3; -4; +4; -3; -2; -4; +4; -3; -3; -3; -4
			Отклонение от номинальных размеров по ширине, мм	ГОСТ 530-2012	120±3	ГОСТ 530-2012	-2; -3; -2; -2; -3; -3; -2; -3; -3; -3; -3; +2; -3;-2; -3; -3; -3; -3; -2; -2; -2; -3; +3;-3;-2
			Отклонение от номинальных размеров по толщине, мм	ГОСТ 530-2012	65±2	ГОСТ 530-2012	-1;-1; -1; -2; -2; -2;-2; +2; -1; -2; -2; -1; 0; 0; -1; -2; 0; -2; -2; +2; 0; -1; -1; 0; 0
			Трещины, шт.	ГОСТ 530-2012	Не допускаются	ГОСТ 530-2012	0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0
			Средняя плотность, кг/м^3	ГОСТ 530-2012	1821	ГОСТ 530-2012	1816; 1919; 1862; 1872; 1855
			Водопоглащение, %	ГОСТ 530-2012	3	ГОСТ 530-2012	2; 3; 4; 3; 3 среднее значение - 3
			Предел прочности при сжатии, МПа - средний - наименьший	ГОСТ 530-2012	М300	ГОСТ 530-2012	25,0; 29,9; 30,0; 31,1; 27,2 среднее значение - 30,0 наименьшее – 25,0
			Предел прочности при изгибе, МПа - средний - наименьший	ГОСТ 530-2012	М300	ГОСТ 530-2012	3,8; 4,4; 2,2; 2,9; 4,2; 3,5 среднее значение – 4,4 наименьшее – 2,2
			Морозостойкость, Цикл	ГОСТ 530-2012	F100	ГОСТ 530-2012	100; 100; 100; 100; 100 (без повреждений и разращений)

Сведения об образцах		Дата испытания	Измеряемый показатель, (ИП), ед. изм.	Требования к ИП		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний
Регистрация ИЛ	Маркировка заказчика			Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8
1370.1.1-1370.1.5	1-5	21.04.2018-17.08.2018	Наличие отколов, вызванных включениями (в т.ч. известковыми), %	ГОСТ 530-2012	Не допускаются	ГОСТ 530-2012	Образцы № 1 -№5 - отсутствуют
			Высолы	ГОСТ 530-2012	Не допускаются	ГОСТ 530-2012	Образцы № 1 -№5 - отсутствуют
			Скорость начальной абсорбции воды опорной поверхностью (постелью) изделий, кг/(м^{*2} х мин)	ГОСТ 530-2012	Не более 3	ГОСТ 530-2012	1,44; 1,41; 1,38; 1,48; 1,45 среднее значение - 1,43

Примечание: 1. Протокол испытаний касается только образцов подвергнутых испытанию.
2. Не допускается частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ.

Ведущий специалист  О.А. Есина.