

PLITONIT

ЛЕГКО БЫТЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ



PLITONIT Color Brick – глазурь для освежения бетонных и мостовых камней

Продукт предназначен для обновления цвета старой брусчатки и для долгосрочной защиты от воздействия атмосферных факторов. Выпускается в 4 вариантах цвета:

- ✓ серая
- ✓ красная
- ✓ антрацит
- ✓ бесцветная

Бесцветная глазурь применяется для создания визуального эффекта влажной поверхности.

Фасовка — 2,5 л.

- готова к применению
- экологически чистая – на водной основе
- обновляет цвет старой брусчатки
- проникает в структуру, не меняя её
- защищает поверхность плитки от атмосферных воздействий
- устойчива к воздействию ультрафиолета



Расход материала

160 мл/м² при однослойном нанесении

Условия проведения работ

Допускается применение глазури как для наружных, так и для внутренних работ. Температура воздуха и основания должна быть не ниже +12°C. Применять только на впитывающих основаниях, таких как бетонная брусчатка, впитывающие минеральные основания. Не рекомендуется наносить глазурь на невпитывающие основания, в том числе на бетон со специальными пропитками!

Подготовительные работы

Основание должно быть прочным, сухим, очищенным от загрязнений, ухудшающих адгезию, таких как жир, воск, старая краска, пыль, растительности любого вида. Если проводилась влажная очистка основания (например, при помощи мойки высокого давления), то перед нанесением глазури необходимо убедиться, что поверхность полностью высохла.

Тщательно перемешайте глазурь перед нанесением.

Порядок работы

Перелейте глазурь Plitonit Color Brick в удобную малярную ёмкость. В первую очередь нанесите материал на труднодоступные элементы (в углах, вдоль бордюров и т.д.) с помощью кисти. Далее широкой кистью или валиком нанесите глазурь на основную поверхность, равномерно распределяя её. Не допускайте образования луж. Старайтесь одновременно обрабатывать большие поверхности без остановок и перерывов в работе, так как это может привести к образованию видимых границ. По возможности наносите глазурь по направлению вдоль длинных сторон брусчатки.

В случае необходимости нанесите второй слой глазури после высыхания первого слоя. Покрытие становится сухим на ощупь примерно через час после нанесения. Полное высыхание происходит через 24 часа после нанесения.

После окончания работ малярные инструменты очищаются водой.

Меры предосторожности

Глазурь относится к 4 классу опасности (вещества малоопасные) по ГОСТ 12.1.007. При выполнении работ использовать перчатки, защитные очки, средства защиты органов дыхания. Избегать попадания материала на кожу и в глаза. При попадании в глаза необходимо промыть их большим количеством воды. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!**

Условия транспортирования и хранения

Материал транспортировать в крытых транспортных средствах, обеспечивающих защиту от замораживания, в соответствии с правилами перевозки грузов. Банки с глазурью хранить в крытых сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже 0°С в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранение от увлажнения. Срок хранения в таре изготовителя – 24 месяца со дня изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Состав

Акриловая дисперсия полимера, вода, загуститель натурального происхождения, пигмент.

Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие смеси заявленным характеристикам при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и указаний по применению.

Логистическая информация

Индивидуальный штрих-код

серая	4607013046177
красная	4607013046184
антрацит	4607013046191
бесцветная	4607013046207

Количество банок на паллете – 132 шт.